

TECHNISCHES DATENBLATT **Technical Data Sheet**

Type:

GLASSEIDENGeweBE **E 200 M – weiß**

Glass Fiber Fabric E 200 M - white

Produktbeschreibung:

Glasseidengewebe aus technischem Textilglas, schiebefest ausgerüstet, kann für hinterlüftete Fassaden-Konstruktionen z.B. Holz-Rombus-Schalungen, eingesetzt werden.

Product description:

Glass fiber fabric made from technical textile glass slip-resistant finish, can be used for rear-ventilated facade constructions, e.g., wood rhombus formwork.

Standardabmessung:

Rollenlänge/roll length:

50 m

Standard dimension:

Rollenbreite/roll width:

150 cm (- 0 mm / + 5 mm)

			<u>Toleranz</u> <u>Tolerance</u>	<u>Geprüft nach</u> <u>Tested according to</u>
Brandklasse / fire class	A2-s1 d0	KB-Hoch-200453-2		DIN EN 13501-1
Farbe / colour	weiß / white			
Flächengewicht / basis weight	215	g/m ²	+/- 5	
Dicke (2kPa) / Thickness (2kPa)	0,18	mm	+/- 0,02	
Bindung / Weave	Leinwand / Canvas			
Kanten / Edges	Schnittkanten mit Fransen bis 5 mm / Cut edges with fringes up to 5 mm			
Fadenzahl / Threads:				
Warp	48	Fäden / threads	+/- 1	ASTM D 579
Weft	28			
Temperaturbeständig Temperature resistance	nach 46 Stunden bei 200 ° C wurde keine Veränderung festgestellt. <i>After 46 hours at 200°C, no change was observed.</i>			
Glühverlust / Loss on ignition	10	%	+/- 1,0	DIN ISO 1887
Zugfestigkeit / Tensile strength				
Warp	230	kg/5 cm		ISO 13934-1
Weft	185			
Sd-Wert / Sd Value	0,14	m		DIN EN ISO 12572 05.2017
Luftdurchlässigkeit Air permeability	0	l/m ² s		DIN ISO 9237
Verpackung / Packaging	PE – Folie transparent / PE – Transparent film			

Hinweis: Für den Einsatz im direkten Sichtbereich empfehlen wir die Ware vor Verarbeitung auf Farbabweichungen zu prüfen, da aufgrund produktionsbedingter Parameter leichte Farbunterschiede auftreten können. Auf Verlegung in gleicher Richtung ist ebenfalls zu achten

Note: For use in direct view areas, we recommend checking the product for color variations before processing, as slight color differences may occur due to production-related parameters. Care should also be taken to lay the product in the same direction.

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen

Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

*The data are empirical values based on the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties.
We reserve the right to make technical changes.*

Stand: 10.09.2025 / As of: 10.09.2025
überarb. 10.09.2025 / Revised: 10.09.2025

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de
The latest data sheets are available at www.kettinger.de.

