

TECHNISCHES DATENBLATT

Delivery Specification

Produkt:

SKG 20 / 45 / 90

Self-adhesive mesh

Produktbeschreibung:

selbstklebende Gitterstreifen zur Bewehrung von Gipskartonfugenspachtelmassen, um eine Rissbildung bei Gipskartonplatten zu verhindern

Product description

Mesh fabric tape with alkali-resistant coating for reinforcing joints of drywall boards and crack repair.

<u>Prüfmerkmal:</u> <u>Tested Characteristic:</u>	<u>Sollwert:</u> <u>Nom. Value:</u>	<u>Einheit:</u> <u>Unit:</u>	<u>Toleranz:</u> <u>Tolerance:</u>	<u>Geprüft nach:</u> <u>Test standard:</u>
Flächengewicht <i>Area weight</i>	68	g/m ²	+ /- 12	ASTM D579
Fasern <i>Fibers</i>	9 x 2 9	Kette / <i>warp</i> Schuss / <i>weft</i>	+/- 1	ASTM D579
Maschenweite <i>Mesh size</i>	2,5 x 2,5	mm	+/- 0,5	
Farbe <i>color</i>	Naturweiß <i>Natural white</i>			
Glühverlust <i>Loss on ignition</i>	10-12	g/m ²		ASTM D579
Dicke <i>Thickness</i>	0,2	mm	+ / - 0,03	ASTM D579
Höchstzugkraft MD <i>Tensile strength MD</i>	540	N/5 cm	-30	ISO 13934-1
Höchstzugkraft CMD <i>Tensile strength CMD</i>	640	N/5 cm	-20	ISO 13934-1
Schälfestigkeit <i>Peel Strength</i>	0,12	kgf/48mm/Min.		ASTM D 3330
Scherwert <i>Shear value</i>	0,2	Min.		ASTM D 3654
Verpackung <i>Packaging</i>	Rollen einzeln in PE – Folie, verpackt in Kartonge <i>Rolls individually packed PE film, packed in cardboard boxes</i>			
Empfohlene Lagerung <i>Recommended storage</i>	Der Vliesstoff muss trocken transportiert und gelagert werden. <i>The mesh must be kept dry during storage and transportation.</i>			

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), welches nach den Bestimmungen der CLP-Verordnung 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen weder als gefährlich einzustufen noch zu kennzeichnen ist.
This product is an article according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and is neither classified as dangerous nor needed to be labelled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
The data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances. They do not represent guaranteed properties.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

Stand: 15.02.2023 / überarb. 12.10.2023

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de
The latest data sheets at www.kettinger.de