

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Delivery Specification

### Produkt:

### GV 60/A2 - schwarz

### GV 60/A2 - black

#### Produktbeschreibung: Product description

Glasfaservlies im Naßvliesverfahren hergestellt. Das Vlies ist feuchtraumbeständig.  
Glass fiber nonwoven, produced in wet laid process. The veil is resistant to damp

#### Standardabmessung: Standard dimensions:

Rollenlänge / Roll length: 100 m +/- 0,3 %  
Rollenbreite / Roll width: 100 / 130 cm +/- 2 mm

<b>Prüfmerkmal:</b> <i>Tested Characteristic:</i>	<b>Sollwert:</b> <i>Nom. Value:</i>	<b>Einheit:</b> <i>Unit:</i>	<b>Toleranz:</b> <i>Tolerance:</i>	<b>Geprüft nach:</b> <i>Test standard:</i>
Flächengewicht <i>Area weight</i>	60	g/m <sup>2</sup>	+ / - 4	DIN EN 29073 1
Fasern <i>Fibers</i>	10 8	µm mm		
Glühverlust <i>Loss on ignition</i>	16	%	+ / - 2	DIN EN 13820
Dicke <i>Thickness</i>	0,59	mm	-0,09	DIN EN ISO 9073 2
Höchstzugkraft MD <i>Tensile strength MD</i>	165	N/5 cm	-30	DIN EN 29073 3
Höchstzugkraft CMD <i>Tensile strength CMD</i>	125	N/5 cm	-25	DIN EN 29073 3
Luftdurchlässigkeit @100PA <i>Air permeability @100PA</i>	2.600	l/m <sup>2</sup> /s		DIN EN ISO 9237
Brandverhalten <i>Fire Behaviour</i>	A2			DIN 4102
Ü-Zeichen bauaufsichtliche Zulassung <i>Ü-sign building inspection approval</i>	ÜZ-BWU03-I 16.4.183			
B Brennwert <i>calorific value</i>	3.800	J/g	+ 400	DIN EN ISO 1716
UV-Beständigkeit <i>UV resistance</i>	nach Xenotest Lichtechtheitsstufe 7 (8 ist Bestnote) <i>according to Xenotest light fastness level 7 (8 is top mark)</i>			
spezifischer Strömungswiderstand <i>Flow resistivity</i>	R <sub>S</sub> =0,021	kPa x s/m <sup>2</sup>		ITA
Verpackung <i>Packaging</i>	PE – Folie transparent <i>PE film transparent</i>			
Empfohlene Lagerung <i>Recommended storage</i>	Der Vliesstoff muss trocken transportiert und gelagert werden. <i>The mat must be kept dry during storage and transportation.</i>			

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), welches nach den Bestimmungen der CLP-Verordnung 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen weder als gefährlich einzustufen noch zu kennzeichnen ist.  
*This product is an article according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and is neither classified as dangerous nor needed to be labelled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.*

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.  
*The data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances. They do not represent guaranteed properties.*

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
*We reserve the right to make technical changes.*

Stand: 22.11.2023 / überarb. 08.01.2024

Die aktuellsten Datenblätter unter [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)  
*The latest data sheets at [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)*